

Autogen-Schweißstab
SA 300



Eigenschaften:

Schweißstab für das Verbindungsschweißen im Behälter- und Rohrleitungsbau. Zähfließendes Schweißverhalten.

1.6215	Grundwerkstoffe:	Mechanische Güterwerte
Normbezeichnung:	allgemeine Baustähle: S 185 - S 355	Streckgrenze: > 310 MPa
DIN EN 12536: O III	Rohrstähle: S 235 JR - S 275 JO	Zugfestigkeit: 410-560 MPa
DIN 8554: G III	Kesselbleche: P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH	Dehnung: > 22 %
ASME/AWS A5.2: R60		Kerbschlagarbeit: > 47 Joule (+20 °C)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	Länge
202002	SA 300	ø 2,00 mm	1.000 mm
202024	SA 300	ø 2,40 mm	1.000 mm
202003	SA 300	ø 3,00 mm	1.000 mm