



Sn-Ag-Weichlot



Eigenschaften:

Für bleifreie Lötungen in Tauch- und Selektivlötanlagen. Auch für den Einsatz in der Kälte- und Klimatechnik und zum Weichlöten von Stahl und Edelstahl geeignet. Weiter eignet sich das Fittingsweichlot zum Weichlöten von Kupferrohren für die Trinkwasserinstallation und Heizungsinstallation (bis +110 °C) gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW2.

2.3690

Mechanische Gütewerte

Normbezeichnung:

EN ISO 9453: Legierungs-Nr.: 702
S-Sn 97 Ag 3

Zugfestigkeit: 45,1 MPa
Schmelzbereich: +221 °C – +240 °C
Dichte: 7,3 g/cm³

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße
239020	Sn-Ag-Weichlot	ø 2,00 mm
239030	Sn-Ag-Weichlot	ø 3,00 mm
239120	Sn-Ag-Weichlot	ø 2,00 mm
239130	Sn-Ag-Weichlot	ø 3,00 mm